

产品描述

AP-1W 以其对高温不敏感的配方而闻名。AP-1W 的配方包含膨润土，不会熔化，在-20°F (-29°C) 的温度下也不会过度增稠。它具有机械稳定性、防水性、在工作时表现出高稳定性。AP-1W对金属具有优异的附着力，并具有卓越的储存寿命。

AP-1W含有氧化抑制剂、边界润滑剂、腐蚀抑制剂和金属钝化剂，可为需要重负荷润滑性能的工况提供积极保护。

JET-LUBE的AP-1W是一种近白色、顺滑的、不熔化的防水 润滑脂。AP-1W含有无铅氧化锌等抗酸性物质，和具有优异的抗磨性能。

产品特性

- 防止生锈和腐蚀
- 防止磨损
- 抗酸性物质
- 高度金属黏附性
- 耐水性
- 卓越的存储寿命
- 颜色：近白色



应用范围

JET-LUBE的推荐用于减摩轴承、滚珠和滚柱轴承、滑动轴承、轴颈、卸扣、滑块、输送链、U形接头、密封组件和车辆底盘以及其它通用的润滑情况

同时推荐用于优选白色而不是深色润滑脂的应用。
如：仪器仪表的装配、家用电器、汽车门铰链、锁具、制动组件和门窗执行器等

工作范围：
-20°F (-29°C) 至 550°F (288°C)

产品参数

增稠剂	有机粘土
流体类型	润滑油
颜色	近白色
滴点 (ASTM D-566)	无
比重	0.92
密度 (磅/加仑)	7.70
添加剂类型	有机物和ZnO
闪点 (ASTM D-92)	>430°F (221°C)
NLGI等级	2
锥入度@ 77°F (ASTM D-217)	265 - 295
铜带腐蚀 (ASTM D-4048)	1A
4球试验 (ASTM D-2596)	
烧结负荷, kgf	160
载荷磨损指数	29
磨斑直径 (ASTM D-2266)	0.7
抗氧化性 (ASTM D-942)	
PSI掉落, 100小时	<5.0
基础油粘度 (ASTM D-445)	
cSt @ 40°C	90 - 110

包装

产品代码	包装尺寸	包装类型
31650	14 盎司	管 (打脂枪用)
31605	1 磅	罐
31606	5 磅	罐
31616	35 磅	提桶
31624	120 磅	铁桶
31629	400 磅	铁桶

有关保障信息，请访问
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf